

PANOPREY® - PANNEAU ACRYLIQUE

Structure Touch



Touch

Ce protocole d'entretien s'applique sur les poses verticales et horizontales décoratives.

Il s'agit de recommandations générales. Il est recommandé de respecter les préconisations des fabricants de produits nettoyants.

La structure Touch possède des propriétés de surface innovantes. Elle est facilement réparable aux micro-rayures superficielles.

Nos produits ne nécessitent aucun traitement de protection de surface lors de la mise en service.

Ils bénéficient d'un traitement antibactérien par nature complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection. Le traitement antibactérien contribue au management d'hygiène générale en augmentant l'hygiène des surfaces par réduction des contaminations microbiennes.

1. MATÉRIEL DE NETTOYAGE RECOMMANDÉ



Lavette microfibres
Chiffon doux



Lingette à usage unique



Eponge non abrasive



Eponge gommante

2. CONSEILS D'ENTRETIEN

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Mise en service (nettoyage initial)	Dépoussiérage	Manuelle	   eau chaude de préférence	Eau savonneuse diluée ou produit détergent ménager	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage du propre vers le sale, et du haut vers le bas Commencer par frotter délicatement avec un chiffon doux en microfibres sec Si traces résiduelles, appliquer de l'eau savonneuse ou détergent à l'aide d'une éponge, ou la lingette à usage unique. Pulvériser le détergent sur le chiffon, et non directement sur la surface Rincer à l'eau chaude et essuyer toute humidité résiduelle avec un chiffon microfibres pour éviter la formation de traces résiduelles Respecter les temps de contact et préconisation de rinçage des produits détergents - éviter les produits trop concentrés et visqueux
Entretien quotidien	Dépoussiérage		Idem mise en service		
	Détartrage	Manuelle	  	Solution à base d'acide citrique ou acétique dilués 10 % ou vinaigre blanc ménager	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel des dépôts ou traces dues à l'eau Rinçage à l'eau et essuyage avec chiffon doux en microfibres Si présence d'auréoles persistantes, éponge gommante humide puis séchage au chiffon doux en microfibres
	Traces de doigts	Manuelle	 	Eau chaude	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer à sec avec un chiffon doux ou éponge gommante Si traces résiduelles, nettoyer à l'éponge et eau savonneuse, rinçage à l'eau et essuyage avec chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles Ne pas utiliser de détergent

3. CONSEILS DE DÉTACHAGE OU DE REMISE EN ÉTAT

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Fin de chantier & Vie du produit	Détachage des taches de colles, peinture, vernis	Manuelle	 	<ul style="list-style-type: none"> Acétone, Alcool ménager Biosolvant White spirit Eau savonneuse 	<p>Essuyer le maximum de produit sans délai avant durcissement</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyer avec un chiffon doux et produits diluants Nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse pour retirer l'excédent de produit de nettoyage Rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon doux <p>Taches persistantes / anciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Répéter les opérations précédentes jusqu'à disparition ou atténuation de la tâche L'utilisation occasionnelle d'une éponge gomme (ou éponge magique) humidifiée avec eau savonneuse est possible sous réserve que l'action soit réalisée dans les heures qui suivent la dégradation

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Fin de chantier & Vie du produit	Détachage du mastic silicone	Manuelle		<ul style="list-style-type: none"> • White spirit • Alcool ménager • Biosolvant 	<p>Essuyer le maximum de produit sans délai avant durcissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frotter légèrement avec un chiffon doux et produit d'entretien • Nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse pour retirer l'excédent de produit de nettoyage • Rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon doux microfibres pour éviter la formation d'auréoles
	Détachage taches alimentaires (café, thé), matières organiques (sang), graisse, stylo...	Manuelle	  	<ul style="list-style-type: none"> • Eau savonneuse • Alcool ménager • Biosolvant 	<p>Taches récentes / fraîches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commencer par un essuyage immédiat avec un chiffon doux et sec • Si traces résiduelles, nettoyage manuel au chiffon doux avec, de préférence, de l'eau savonneuse • Si traces persistantes utiliser un détergent ménager • Rinçage à l'eau • Toujours procéder à un essuyage avec un chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles <p>Taches persistantes / anciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisation occasionnelle d'une éponge gomme (ou éponge magique) humidifiée avec eau savonneuse est possible sous réserve que l'action soit réalisée dans les heures qui suivent la dégradation • Toujours procéder à un essuyage avec chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles
Rénovation	Réparation des micro-rayures superficielles	Manuelle		Eau	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser l'éponge gommante dans la zone de rayures superficielles. L'éponge peut être utilisée humide ou sèche. Frotter légèrement jusqu'à disparition des micro rayures • Sécher avec un chiffon doux <p>NB : L'usage de la méthode de réparation de surface doit rester occasionnel afin de ne pas modifier l'aspect de la surface.</p>

Résistance aux taches et aux produits chimiques

La surface acrylique Touch confère de **bonnes propriétés** de résistance aux taches, cependant, sa microstructure mate profonde doit faire l'objet d'une attention particulière lorsque des taches de café ou thé stagnent plus de 2 heures sur la surface du matériau. En effet, ces dernières risqueraient de laisser de très légères traces, notamment sur les décors très clairs, plus sensibles. Il est recommandé de procéder à un nettoyage dès contact de l'agent tachant. A noter, la surface est non poreuse et fermée, la sensibilité à certaines taches n'est pas liée à l'absorption des liquides mais à la microstructure mate profonde.

NE PAS UTILISER

- De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir,...), ni d'éponge abrasive
- De produits de polissage ou cire, ou pouvant laisser un film gras
- De nettoyants à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie...)

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

- Eviter de laisser de l'eau ou des produits de nettoyage en contact prolongé avec la surface
- Un essuyage systématique après nettoyage avec un chiffon doux microfibres est recommandé pour une surface sans trace
- Privilégier un nettoyage utilisant le moins de produits nettoyant possible qui pourraient encrasser la surface
- En cas de traces dues à de l'eau stagnante ou du calcaire, se conformer aux recommandations de nettoyage de la page 2
- Déposer l'agent de nettoyage sur le chiffon, plutôt que directement sur la surface TOUCH